

DESCRIPCION

Pintura Fachadas Mate Blanco y colores, indicado a la intemperie con alto poder cubriente con alta resistencia a los roces y lavados para obtener la mejor protección en fachadas. Está basada en resinas de estireno acrílicas polimerizadas en dispersión acuosa.

Es totalmente resistente al agua e impermeable a lluvias, siendo permeable a vapores resistiendo la erosión y desgaste incluso en ambientes muy agresivos.

Formulado con colores cubrientes y totalmente sólidos a la luz, protege de la carbonatación, siendo autolavable. Contiene conservantes de antimoho y antiverdín.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para cualquier paramento exterior y para la protección de fachadas en exteriores de edificios y locales comerciales.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Mate
Color	Blanco y 24 colores
Densidad	Blanco 1,40-1,50 kg/l Colores: 1,30-1,50 kg/l
Rendimiento	6-15 m ² /l
Secado a 23º C 60% HR	30-60 minutos
Repintado a 23ºC 60%HR	6-8 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
COVs	2004/IIA (a) (75/40) Máx. COVs 18 g/l
Limpieza de utensilios	Agua
Condiciones de aplicación HR≤80%	10-30ºC
Volumen en sólidos	Blanco 42-47% Colores 40-50%
Presentación	4l y 15 l

Importante: Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte... pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Esta pintura admite el teñido con colorantes al agua o tintes universales.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Página 1/2



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

En buen estado, aplicar la primera capa diluida con un 10-15% de agua, aplicando la segunda capa sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad, el polvo y grasas que pudiera tener.

Para homogeneizar el paramento y la porosidad sobre las superficies con desconchados se debe de aplicar una imprimación, selladora o fijador llamado Fijacryl.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Rascar y eliminar desconchados y la pintura en mal estado. Proceder como superficies no preparadas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Se debe aplicar la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa al 10-15% y aplicando una segunda sin diluir.

Esta pintura se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola, pudiéndose escoger la opción más práctica.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com