

DOMUS ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeable elástico

DESCRIPCION

Domus Antigoteras es un revestimiento impermeabilizante, elástico, sin alquitranes ni productos bituminosos, y de una elasticidad permanente reforzada con fibra de vidrio. Se aplica con su capa correspondiente en cubiertas ya sea para zonas transitables pudiendo soportar cierta circulación o intransitables. Repara las fisuras o grietas con la aplicación de una o varias capas de pintura.

Domus Antigoteras se presenta como una pasta con fibra de fácil aplicación y una vez seca forma una lámina protectora sin juntas ni uniones y una barrera impermeable y elástica.

CAMPOS DE APLICACION

Aplicaciones Domus Antigoteras está indicado para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, paredes medianeras, estanqueidad de jardineras, protección y complemento de cubiertas metálicas. En exteriores de cemento, fibrocemento y galvanizados...

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar en buenas condiciones, limpio de polvo, aceite, materias no adherentes, etc.

Aplicar previa agitación. (Se recomienda dar tres capas como mínimo, primera mano diluida en un 20% de agua) de Domus Antigoteras hasta obtener el espesor deseado bien sea a rodillo, brocha, o pistola.

El tiempo de secado del Domus Antigoteras dependen de la temperatura y de la humedad ambiente, de forma que las aplicaciones deben estar separadas de 8 a 16 horas entre ellas, En tiempo seco y con temperaturas elevadas se pueden aplicar dos capas por día.

En épocas de humedad ambiental o invierno no es aconsejable aplicar si va a caer rocío antes de que este seco.

Dilución y limpieza de los utensilios: Agua

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: Blanco, rojo oxido.

ENVASE: 750, 4, 15Lts.

RENDIMIENTO: 5-7 m2 por litro dependiendo del estado y tipo de superficie.

SECADO: al tacto: 13 horas

REPINTADO: 8 horas según temperaturas y humedad relativa. En temperaturas frías el secado es mas lento

DISOLVENTE: Agua.

INFLAMABILIDAD: No totalmente ignífugo.

ALMACENAJE: Aproximadamente 5 a 6 años en envases cerrados.

TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: No inferior a +5º c.

DENSIDAD: 1.100 – 1.500 g/cm³.

Ph : 7-9.5

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura etc., pueden ocasionar cambios en el secado y el rendimiento.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascos, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

2004/42IIA (i) (140/140) Máx. COVs 18g/l.

Resistencia al fuego, M-1.

---/---

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: Enero de 2014

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com **E-MAIL:** pinturas@pinturasbanos.com