

DESCRIPCION

Barniz de poliuretano alquídico que endurece fuertemente. Especial para proteger y embellecer los suelos de madera, barandillas, pupitres, escaleras...

Gran dureza, gran resistencia al rayado y al desgaste, excelente adherencia, fácil aplicación, rápida nivelación, lavable, incoloro y transparente y no se mancha.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para el barnizado de cualquier madera expuesta a fuertes trabajos. Parquets, barandillas, escaleras,....

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Alquídica
Acabado	Brillante
Color	Incoloro
Densidad	0,90-1,00 Kg/litro
Rendimiento	10-17 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	4-6 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Disolventes sintético
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (i) (600/500) Max COVs 490g/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Volumen en sólidos	40-60%
Presentación	750 ml, 4 litros

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Homogeneizar bien el contenido del envase. La superficie debe estar seca, lisa y completamente limpia de polvo, grasas, ceras, moho, algas, etc.

No pisar tras pasar 24 horas.

SUPERFICIES NO PREPARADAS: Limpiar con disolvente las posibles manchas de aceite, pinturas, cera, etc., y lijar superficialmente madera. Quitar el polvo y aplicar una capa delgada de barniz siguiendo las vetas de la madera. A las 24 horas lijar suavemente, eliminar el polvo y aplicar una segunda capa de barniz. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Asegurar la máxima adherencia procediendo a un lijado, a ser posible mecánico, seguir con un lavado de agua caliente y detergente en polvo y aclarar con agua limpia. Una vez seco (24-48 horas), limpiar



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 1/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

juntas y grietas con disolvente para eliminar los restos de ceras o abrillantadores y proceder como madera nueva.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Si el barniz está en mal estado (agrietado o desprendido) o es de dos componentes, deberá eliminarse totalmente acuchillando a fondo, y proceder como en superficies no preparadas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com