

DESCRIPCION

Pintura plástica mate autolavable de color blanco con tratamiento específico para la humedad. Resistente sobre paredes con eflorescencias y humedades. Adecuada para resolver y reparar superficies con humedades producidas por filtración de aguas manchas, mohos, eflorescencias y problemas de humedad producidos por capilaridad, etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la decoración y protección de fachadas y paredes tanto en interiores y exteriores.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Acrílica estireno
Color	Blanco
Acabado	Mate
Densidad	1,30-1,70 Kg/litro
Rendimiento	4-9 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	60 minutos
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
Presentación	4 litros
COV	2004/42/IIA (c)(75/40)Max. COV 18 g/l

Esta pintura puede ser teñida con cualquier tinte universal, especial atención por los colores oscuros pues pueden observarse decoloración causadas por el conservante de la humedad.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes. Importante que el paramento esté seco, limpio y sano. Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte.

Se aplica a brocha, pistola aerográfica o pistola airless con una dilución entre 0-5-10%, el porcentaje exacto en la dilución de la pistola todo depende del tipo de boquilla, presión y temperatura. No pulverizar en seco puede presentarse problemas.

No aplicar cuando las temperaturas sean inferiores a 7ºC o con humedad relativa superior o igual al 75% o con previsión de lluvias pues así el producto no será efectivo.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Buen estado: aplicar una primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 1/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

PLASTICA ANTIMOHO HT-25

Código: 016150023580260



Mal estado. Eliminar con cepillo duro el polvo y salitre existentes. Los posibles mohos y grasas deben eliminarse con lejía doméstica rebajada con agua, enjuagando posteriormente con agua abundante. Dejar secar 24 horas, antes de aplicar la pintura. Las superficies en mal estado (revoques flojos o escamados, yeso pulverulento, etc.) deben repararse por obra, antes de pintar y si es necesario aplicar una mano de Fijador FIJACRYL.

En paramentos al temple, a la cal o superficies necesarias es recomendable utilizar antes una mano de Fijador FIJACRYL.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15%, después de aplicar la segunda capa tal cual.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar completamente las viejas pinturas en mal estado, así como las eflorescencias, grasas, mohos y otros cuerpos extraños que puedan estar adheridos, hasta llegar al soporte sano. Luego proceder como en superficies no preparadas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

No se recomienda pintar en tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero. No aplicar sobre soportes en Tº inferiores a 7ºC ni en temperaturas excesivamente calientes. La temperatura del soporte debe de estar al menos 3ºC por encima del punto del rocío. La humedad relativa no debe de superar el 75%. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.

Este producto solo se puede utilizar en exteriores o interiores de instalaciones registradas o autorizadas.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com