

DESCRIPCION

Esmalte-Acrylic satinado diluible en agua. Aplicable en toda clase de superficies, interiores y exteriores. Es elástico y resistente en cualquier superficie, forma una película muy cubriente y totalmente alisada. De fácil aplicación y buen aplanamiento. Siendo muy resistente y no amarillea. Es inoloro e muy lavable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente diseñada para aplicar en en paredes de yeso, pladur, corcho, madera, galvanizado, cobre, latón, cinc, hierro y acero imprimados previamente, plomo, ladrillo, porexpan, PVC, piedra, tejidos y metacrilato, etc.

Apto para madera, yeso, hierro y mampostería. Puertas, ventanas, paredes, radiadores, muebles, etc., en el hogar, escuelas, clínicas, hoteles, etc.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Acrylica
Acabado	Satinado
Color	Blanco
Densidad	1,50-1,70 Kg/litro
Rendimiento	10-14 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	30-60 minutos
Repintado a 23ºC 60%HR	8 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Max COVs 19g/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Presentación	750 ml, 4l y15 litros

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpios, secos y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS: En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10-15% de agua, aplicando una segunda sin diluir. Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para consolidar sustrato



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 1/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

ACRILAK SATINADO
Código: Blanco 01280024001



y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado es recomendable aplicar una primera capa de Fijador Fijacryl.

Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas. Aplicar Selladora de madera o Multipreparación según necesidades.

Hierro: aplicar primeramente Multipreparación

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado diluyendo la primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com