

DESCRIPCIÓN

Pintura Anticorrosiva de secado rápido para todo tipo de superficies. Protección especial contra el óxido en superficies metálica haciendo de imprimación adherente en superficies de difícil anclaje, por ejemplo para galvanizado, latón, aluminio, cobre cinc, azulejos, plásticos, etc. También se puede usar como selladora en superficies de madera. Es recomendable para mejorar la adherencia en superficies de PVC. Se puede repintar posteriormente con pinturas Plásticas, Poliuretano, Esmaltes Sintéticos, y Clorocauchos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Preparación adherente para: Galvanizado, aluminio, acero, latón, cobre y zinc. Mejora la adherencia en superficies de PVC duro, melamina y azulejos. No usar sobre sobre poliestireno expandido.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Vinílica
Acabado	Mate
Color	Gris, Roja, Blanca y otros
Densidad	Depende color 0,90-1,80 Kg/litro
Rendimiento	10-14 m2/litro según soporte
Secado a 23° C 60% HR	4-5 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de utensilios	Disolventes sintético o aguarras mineral
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (i) (600/500) Max COVs 490g/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10°C +30°C
Volumen en sólidos	40-55% según color
Presentación	375ml, 750ml y 4 litros

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

Aplicar en capas delgadas sobre superficies limpias, secas, exentas de polvo.

SUPERFICIES NO PREPARADAS: Superficies con viejas pinturas bien adheridas: una vez lavadas y lijadas, pintar directamente. Si están en mal estado, eliminarlas.

Acero: desoxidar utilizando cepillo de púas o lija. Desengrasar y eliminar el polvo y los residuos de óxido.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 1/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

MULTIPREPARACIÓN

Código: Gris, Roja, Blanca y Negra 0221842321



Galvanizado, PVC, zinc, latón, aluminio, cobre y azulejos: limpiar con agua y detergente amoniacal. Lijando suavemente se mejora la adherencia. Aplicar 1 capa de multipreparación. En zonas húmedas, aplicar 2 manos de multipreparación.

Madera: lijar la madera en sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar 1 o 2 capas según absorción, lijando entre capas si se desea un acabado fino.

Para acabados con productos de dos componentes epoxis y poliuretanos el acabado se debe llevar a cabo transcurridas 24 horas de la aplicación de la última capa de multipreparación.

Interiores: aplicar 1 capa de multipreparación.

Exteriores: aplicar 2 capa de Preparación Multipreparación.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com