

DESCRIPCION

Pintura al agua, mate especial para la decoración de piscinas de cemento de secado rápido y perfecta adherencia en superficies nuevas o pintadas. Gran resistencia a la acción de los álcalis y ácidos antideslizante. Protección contra algas, mohos, olor agradable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicaciones en piscinas.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Acrílica estirenada
Acabado	Mate
Color	Azul
Densidad	1,25-1,40 Kg/litro
Rendimiento	8-10 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	30 minutos
Repintado a 23ºC 60%HR	6 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo
Dilución	Agua
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (i) (140/140) Max COVs 100 g/l
Espesor recomendado	1,00-1,2 mm película seca
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Presentación	4 litros

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes. El cemento debe hallarse fraguado.

El soporte debe estar en buenas condiciones, limpio de polvo, aceite, materias no adherentes, etc.

Para llenar la piscina después del pintado, esperar 7 u 8 días. Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben repintarse con otras de clorocaucho o a base de disolventes enérgicos. Las superficies metálicas sumergidas o no, deben prepararse previamente. El resultado del pintado de una piscina, depende de la construcción y situación de la misma. El crecimiento de algas en el agua depende de la correcta depuración de la misma.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Piscinas nuevas: después de construidas no pintar antes de 2 meses como mínimo. Tratar la superficie con una mezcla de 1 parte de nuestro LIMPIAPISCINAS y de 3 - 4 partes de agua.

Página 1/2



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

PISCINAS AL AGUA

Código: Azul 8427749403107



Lavar con abundante agua dulce a presión. Dejar secar a fondo como mínimo 48 horas y aplicar una capa diluida con un 10% de agua; una vez seca, aplicar una o dos capas sin diluir de PISCINAS AL AGUA.

Piscinas viejas no pintadas: lavar con nuestro LIMPIAPISCINAS, eliminando mohos y grasas frotando con un cepillo de esparto; enjuagar con abundante agua dulce a presión y proceder como en piscinas nuevas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Eliminar los restos de suciedad con nuestro LIMPIAPISCINAS, según el procedimiento indicado en el apartado Piscinas antiguas no pintadas y aplicar 1 o 2 capas de PISCINAS AL AGUA sin diluir.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar la pintura en mal estado. Si la superficie deteriorada es grande eliminar la pintura mediante chorro de arena. Seguidamente, lavar con nuestro LIMPIAPISCINAS, enjuagando abundantemente con agua limpia y proceder como en piscinas nuevas. Cuando no se pueda eliminar toda la pintura mediante chorreado o picado, aplicar una capa general de Imprimación Epoxi para sellar e igualar absorciones. Transcurridas 24 horas, aplicar 1 ó 2 capas de PISCINAS AL AGUA.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com