

DESCRIPCION

Piscinas al Clorocaucho es una pintura especial para la protección, decoración y mantenimiento para piscinas de cemento, hormigón o fibra de poliéster adecuadamente imprimada. De secado rápido y resistente a los álcalis. Evita y reduce la formación de mohos y algas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicaciones de Piscinas al Clorocaucho sobre materiales de hormigón, cemento y fibras.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Clorocaucho
Acabado	Semi brillo
Color	Azul y sobre pedido blanca
Densidad	1,10-1,30 Kg/litro
Rendimiento	9-11 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	6-8 horas
Repintado a 23ºC 60%HR	18-24 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo
Dilución	Diluyente Piscinas, Aguarrás mineral o Disolvente
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Presentación	4 litros

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes, el cemento debe hallarse fraguado.

Para llenar la piscina después del pintado, esperar 7 u 8 días.

Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben repintarse con otras de clorocaucho o a base de disolventes enérgicos. Las superficies metálicas sumergidas o no, deben prepararse previamente. El resultado del pintado de una piscina, depende de la construcción y situación de la misma. El crecimiento de algas en el agua depende de la correcta depuración de la misma. La aplicación de capas gruesas de la pintura Piscinas al Clorocaucho puede ocasionar retención de disolvente. Esto puede provocar manchas o áreas blanquecinas en la superficie, particularmente cuando repintamos sobre pinturas envejecidas. Pintura Piscinas al Clorocaucho tiene una función decorativa. Para evitar ampollamiento y deslaminación, la humedad debe poder difundirse a través de la pintura. Por tanto, 2 capas de pintura Piscinas al Clorocaucho en obra nueva y 1 capa para mantenimiento de piscinas ya pintadas, será normalmente suficiente.



SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Piscinas nuevas de hormigón: Después de construidas no pintar antes de 2 meses como mínimo. Tratar la superficie con una mezcla de 1 parte de ácido clorhídrico (sulfuman) y de 3 - 4 partes de agua o con ácido especial limpiapiscinas Pinturas Baños. Lavar con abundante agua dulce a presión. Dejar secar a fondo como mínimo 48 horas y aplicar una capa diluida con un 10% de Diluyente Piscinas; una vez seca, aplicar una o dos capas sin diluir.

Piscinas antiguas no pintadas: Lavar con una mezcla de 1 Kg. de fosfato trisódico con 10 litros de agua o con una solución de detergente en polvo al 5% en agua, eliminando mohos y grasas frotando con un cepillo de esparto; enjuagar con abundante agua dulce a presión y proceder como en piscinas nuevas.

Piscinas de fibra de poliéster: Lijar y desengrasar. Aplicar 1 capa de Imprimación Anticorrosiva Epoxi y transcurridas 24 horas, acabar con dos capas de Pintura Piscinas al clorocaucho.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar la pintura en mal estado. Si la superficie deteriorada es grande eliminar la pintura mediante chorro de arena. Seguidamente, lavar con fosfato trisódico o con una solución de detergente en polvo al 5% en agua, enjuagando abundantemente con agua limpia y proceder como en piscinas nuevas. Cuando no se pueda eliminar toda la pintura mediante chorreado o picado, aplicar una capa general de Imprimación Anticorrosiva Epoxi para sellar e igualar absorciones. Transcurridas 24 horas, aplicar 1 capas de Pintura Piscinas al Clorocaucho.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com